

技術資料

製品名 カバーフィルム(透明・表面コートあり)

型番 BDPET50(A) PL シン 8LK

用途、特徴

- ・永久接着タイプ
- ・一般ラベル用
- ・UL/CUL 規格認定製品

製品構成

表面基材	: ポリエステルフィルム(透明・表面コートあり)
粘着剤	: アクリル系粘着剤
剥離材	: 片面ポリラミグラシン紙(青)

特性値

試験項目		特性値	試験方法
厚み	表面基材 (μm)	50	JIS-C-2318
	剥離材 (μm)	88	JIS-P-8118
粘着力	貼付30分後 (N/25mm)	10.5	180° 剥離試験 (非着体: SUS304 #360)
	貼付24時間後 (N/25mm)	15.0	
保持力 (秒)	NC 30000		
ボールタック (No.)	9	J. Dow 法	

試験項目		特性値	試験方法
粘着力	JIS 法 (N/10mm)	3.2	JIS Z 0237 準拠(注 1)

・注1: JIS Z 0237 は 2009 年 12 月 21 日に改正

・各特性値の前にアルファベット 1 文字もしくは 2 文字で表記されている用語

B: 基材破壊、Cf: 凝集破壊、At: 界面破壊、Zip: ジッピング、NC: ずれなし

・上記値は特性値であり、性能や品質を保証するものではありません。事前に十分なテスト、確認をお願いいたします。

<保管上の注意>

- ・極端な高温多湿、低温は避けてください。(温度 10°C~30°C、湿度 70%RH 以下で保管が理想的です。)
- ・低温、高温条件下では、粘着力、保持力が低下し剥がれやすくなります。
- ・水分、薬品などの付着がないように保管の際はポリエチレン包装等を使って外気を遮断してください。
- ・直射日光、至近距離からの蛍光灯照射などは避けてください。
- ・ロール製品は必ずたて積み、平判製品は必ず平置きにし、衝撃は避けてください。

【お問い合わせ先】

ForDx

株式会社フォーデックス

〒113-0033 東京都文京区本郷 1-33-6 Geminis II 5F

TEL: 03-6801-5977 FAX: 03-6801-5978

E-mail: info@fordx.co.jp

http://www.fordx.co.jp/